

全エントラント宛

公式通知 No.8  
2024年5月9日発行  
大会組織委員会

### 指定ガソリン性状表

(2024年5月現在)

試験項目	単位	SHELL V-Power	
密度 (15℃)	g / cm <sup>3</sup>	0.7503	
蒸気圧 (3回膨張法)	kPa	64.9	
蒸留	10% 流出温度	℃	52.0
	50% 流出温度	℃	92.0
	90% 流出温度	℃	119.0
	終点	℃	174.5
残油量	体積分率%	0.5	
オクタン価 (リサーチ法)		99.8	
銅板腐食 (50℃ / 3時間)		1	
酸化安定度	分	480 以上	
実在ガム	mg / 100ml	1 以下	
鉛分	g / l	検出されない	
ベンゼン	体積分率%	0.7	

以上

